



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770



Hoja 1
01.03.2019

FICHA TÉCNICA

Solución Total Ultra Agarre
Art. 572470-4 y otros

Adhesivo y sellante permanentemente elástico a base de polímeros MS. Sistema monocomponente de rápida reticulación combinada con un alto agarre inicial y una alta resistencia final.

Ventajas del producto:

- Rápida reticulación, incluso a bajas temperaturas
- Alto agarre inicial
- Alta fuerza final
- Fácil de trabajar
- Libre de disolventes, isocianatos y siliconas
- Muy amplio rango de adherencias
- Libre de olores
- Compatible con pinturas
- Durante intervalos cortos, resiste hasta 200°C (pinturas al horno)
- Reposicionable
- Permanentemente elástico de -40°C a +90°C
- Muy buenas propiedades sellantes
- No corrosivo sobre las superficies
- Resistente a impactos y vibraciones

Aplicaciones:

Sellados y pegados sobre piedra, hormigón, madera, cerámica y diversos plásticos.

Pegados flexibles en zonas de metal, construcción de aparatos y máquinas, tecnología de plásticos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, carrocerías de automóviles, vagones, vehículos y contenedores.

Pegado de espejos.

Gracias a su rápida reticulación, es posible unir piezas en un proceso de trabajo continuo. Su polimerización neutra permite una unión sin pretratamiento térmico o químico de las piezas a montar.

Superficies:

Los materiales adecuados son cerámicas, piedra, hormigón, madera y plásticos diversos, así como metales y superficies revestidas de pintura en polvo, barnizadas, galvanizadas, anodizadas o cromadas.

Debido a la gran variedad de diferentes plásticos y composiciones, se recomiendan pruebas preliminares.

Preparación de la superficie:

Para lograr buenos resultados reproducibles, la superficie debe someterse a un tratamiento previo de acuerdo con su estado. Los materiales sueltos deben eliminarse utilizando métodos adecuados.

Aplique el producto sobre la superficie preparada. Dependiendo del sustrato y los resultados esperados, se recomienda un tratamiento previo mecánico o químico, es decir, limpieza con alcohol, isopropilo o acetona. Para la aplicación, la superficie debe ser limpia, estable y libre de polvo, aceite y grasas.

Debe ser determinada previamente la compatibilidad con materiales adyacentes, recubrimientos, etc.



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770



Hoja 2
01.03.2019

Imprimaciones

Frente a la mayoría de los materiales se logra una buena adherencia incluso sin imprimaciones. En el caso de una alta influencia de la humedad, recomendamos utilizar una imprimación. Se recomiendan pruebas preliminares.

Tratamiento

Se puede aplicar directamente desde el cartucho con una pistola adecuada (manual, de aire comprimido o batería). Corte la punta de la boquilla según el ancho de la junta. Para aplicaciones de pegado se recomienda cortar la boquilla hasta su mitad. Dependiendo de la superficie de unión, la expansión del material, la tensión y la mecánica, se recomienda un grosor de capa de 1 a 6 mm.

Para grandes áreas de pegado, el material se puede aplicar utilizando una llana dentada. El pegado debe tener lugar dentro del tiempo de procesamiento. El adhesivo no curado se puede eliminar con alcohol, acetona o isopropilo.

Una vez curado, el adhesivo sólo podrá ser eliminado mecánicamente.

Compatibilidad con pinturas

Debido a la gran diversidad de barnices y pinturas existentes en el mercado, recomendamos pruebas previas. El uso de pinturas a base de resinas alquídicas puede retrasar su secado. Se aconseja limpiar el producto reticulado con acetona antes de pintarlo. Para procesos de pintura al horno, el material puede ser expuesto a temperaturas elevadas durante cortos espacios de tiempo.

Resistencia química

Buena contra el agua, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis.

Moderada contra los ésteres, cetonas y aromáticos.

No es resistente a los ácidos concentrados e hidrocarburos clorados.

Vida útil y condiciones de almacenamiento.

Caducidad marcada en el envase.
Almacenar en lugar fresco y seco (10-25°C).

Seguridad ambiental

Información importante sobre seguridad ambiental está disponible en la hoja de datos de seguridad.



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT - ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer




Hoja 3
01.03.2019

Datos técnicos

Base química	Silano modificado
Mecanismo de curado	Mezcla monocomponente
Dureza Shore A, DIN 53505	52
Módulo al 100% de elongación, DIN 53504 S2	1,8 N/mm ²
Elongación a rotura, DIN 53504 S2	225%
Resistencia a la tensión, DIN 53504 S2	2,9 N/mm ²
Consistencia	Estable
Tiempo de trabajo	Máx. 5 min
Rango de curado tras 24h	≥ 2,5 mm
Rango de curado tras 48h	≥ 3,5 mm
Densidad	1,49 ± 0,05 g/cm ³
Merma, DIN EN ISO 10563	≤ 4%
Resistencia a la temperatura tras curado	-40°C a +90°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C

Todas las medidas fueron tomadas a 23°C y HR 50%



La información contenida en esta ficha técnica se ofrece de buena fe basada en la investigación del fabricante. No obstante, el resultado óptimo del producto depende de circunstancias que varían en cada aplicación. Por tal razón, siga estrictamente las instrucciones y en caso de la mínima duda o especialidad de las superficies o instalaciones donde se deba aplicar el producto, consulte.

Todos los resultados y/o análisis publicados por fischer en sus productos se han obtenido con determinados materiales y en condiciones óptimas en un laboratorio. Para saber cuáles son las condiciones en un determinado material o superficie, consulte con un profesional y con fischer.